



# GEOTOFER 50 G

## Tela de Poliéster no tejido para el armado de membranas impermeabilizantes

### USOS

- Refuerzo de puntos singulares, como, ángulos, juntas de dilatación, fisuras activas, juntas de aislamiento, uniones de placas OSB, encuentros volcánita/ losa.
- Refuerzo de todas las uniones y encuentros entre materiales heterogéneos y coeficientes de dilatación distintos.
- Armado de membranas impermeabilizantes.

### APLICACIONES

- **GEOTOFER 50** se utiliza impregnada entre capas de **IMPERTO 600** u otros.
- Recortar con tijeras la cantidad necesaria para la zona a tratar y colocar la armadura sobre la primera capa de membrana líquida fresca..
- Asegurar un buen solape entre distintas partes.
- Ayudar a la impregnación y adherencia de la tela con el producto con la ayuda de un rodillo / brocha no impregnados.
- Aplicar una segunda capa de membrana de impermeabilización después del secado de la primera y comprobada la total adherencia de la tela.

### PRESENTACIÓN

- Rollos de 1.02 x 100 m de largo. Rollos de 17 cm ancho x 100 m de largo.

#### DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

CONCEPTOS	RESULTADOS
Peso	50 gr/ m <sup>2</sup>
Grueso	0,43 mm
Resistencia tracción longitudinal	60 N /50mm
Resistencia tracción transversal	60 N /50mm
Elasticidad longitudinal	20 %
Elasticidad transversal	20%
Encogimiento longitudinal	< 3,3 %
Encogimiento transversal	< 3,3 %