



POLITOF-COLD 2C

La membrana líquida de poliurea en frío para la impermeabilización y protección

Descripción

Membrana líquida de poliurea en frío para la impermeabilización y protección. Producto bicomponente que forma una membrana continua, elástica, con excelentes propiedades mecánicas y de adherencia que la hacen resistente a la intemperie, a temperaturas extremas, a los U.V. y a la química.

CERTIFICADOS

El **POLITOF - COLD 2C** cumple con las exigencias del Código Técnico de la Edificación (CTE) y con las Guías EOTA para este tipo de materiales. Este producto dispone de los siguientes certificados: DITE.

USOS ADMITIDOS

Impermeabilización y protección de:

- Cubiertas no accesibles, limitadas al mantenimiento
- (Terrazas, balcones y tejados metálicos, aluminio o fibra-cemento...).
- Cubiertas con protección pesada (Plataformade puentes y cementos...).
- Cubiertas con revestimientos encolados (Baños, cocinas y zonas húmedas).
- Cubiertas transitables (Terrazas, balcones...).
- Cubiertas tráfico intenso (Parkings, estaciones, gradas de estadios, centros comerciales...).
- Depósitos de retención (Depósitos de agua y canales de irrigación...).
- Cubiertas ajardinadas.
- Muros enterrados.
- Protección y encapsulamiento del amianto, protegiendo de la migración de partículas del amianto.

SOPORTES ADMITIDOS

Hormigón, cemento, mosaico, fibro-cemento, baldosas, rehabilitaciones de acrílicos y emulsiones asfálticas, Epdm, madera, metal oxidado, acero galvanizado.

Impermeabilización y protección

LIMITACIONES

- No recomendado para impermeabilización de piscinas en contacto con agua tratada químicamente.
- Puede aumentarse la resistencia a U.V. evitando amarillamiento, cambio de tonalidad o caleo aplicando una capa de **TOFERPROTECT-PU ALIF**.

VENTAJAS

- Fácil aplicación.
- Excelente adherencia.
- Se adapta a cualquier forma de cubierta.
- Rehabilitación evitando derribos o sobrepeso.
- Fácil localización y reparación de roturas.
- Alta resistencia a la intemperie y U.V.
- Excelente resistencia temperaturas extremas (-40°C y + 80°C). Temperatura de shock 200°C.
- Alta resistencia a la abrasión y a la tensión.
- Gran elasticidad >500%.
- Resiste el contacto permanente con el agua, al hidrólisis y a los microorganismos.
- Alta resistencia a la química.
- Una vez curada, la membrana no es tóxica.
- Permite la difusión del vapor.

APLICACIÓN

- Requiere soporte liso, limpio, seco, sin humedad residual y lo más sólido posible. Utilizar **TOFEREP-FIBERMOR** para la adecuación de soporte irregular o defectuoso.
- Puede aplicarse a rodillo, brocha o pistola airless (Tipo Graco GH833). Para su limpieza siempre usar **DISOLTOF PU**.
- El rendimiento es de 1,5 a 2kg/m², aplicable en 1, 2 ó 3 capas. (Obteniendo membrana de 1,4mm).
- En caso de dilución aplicar sólo **DISOLTOF PU** y hasta una proporción máxima de un 10%.
- Recomendamos mezclar el contenido del envase con agitador eléctrico a baja revolución, añadir el segundo componente y mezclar de nuevo.
- Pot life aproximado de 30 minutos.
- Para la aplicación en una capa se utilizará la llana dentada con sierras de unos 3mm. y desaireador
- Recomendamos no dejar pasar más de 48 horas entre capa, en cuyo caso debería de usarse el **IMPRITOF UNIVERSAL**.
- Recomendamos utilizar imprimación adecuada a las características del soporte. Dejar secar completamente antes de aplicar. (Aprox. 4 horas).
- Deben reforzarse los puntos singulares, los soportes con mucho movimiento, fisuras activas... Recomendamos refuerzo con armadura (**VER GEOTOFER 50 G**) o masillas (ver **TOFERMAS 600CC**).
- Para incrementar la resistencia a la abrasión y disponer de un sistema transitable, o para incrementar la resistencia a los U.V. (evitando amarilleo, caleo o cambios de tonalidad) aplicar barniz **TOFERPROTECT-PU ALIF** pigmentado.
- Para una aplicación anti-resbalante añadir en la última capa del **TOFERPROTECT-PU ALIF** corindón blanco (varia su granulometría según uso final).
- Una vez abierto el envase recomendamos su total consumo.

CONSUMO

El rendimiento es de 1,5-2 Kg/m² (equivalente a 1,2 mm de grueso). Aplicar en 1, 2 ó 3 capas.

PRESENTACIÓN Y COLORES

Envases metálicos de 20 kg + 1 kg Gris (Ral 7040)

ESTABILIDAD DE ENVASE

12 meses en lugar seco de 5°C a 25°C.

TRANSPORTE, PRECAUCIONES Y ALMACENAMIENTO

Consultar hoja de seguridad.

Las informaciones que figuran, sirven a modo de recomendación e información, basadas en pruebas de laboratorio y nuestros conocimientos actuales, las diferentes condiciones de las obras pueden presentar variaciones en la información dada, por ello nuestra garantía se limita a la del producto suministrado. Para cualquier duda, contacten con nuestro departamento técnico.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO LÍQUIDO 90% materia seca en Xilol

CONCEPTOS	RESULTADOS
Viscosidad	3500-5500 Cps
Peso específico	1,3-1,4 g/cm ³
Flash point	42°C
Repintado	6-24 horas
Secado al tacto a 25°C & 55% RH	2-3 Horas

DATOS TÉCNICOS DE LA MEMBRANA

CONCEPTOS	RESULTADOS
Temperatura de Servicio	-40 a 80°C
Temperatura de Shock	200 °C
Dureza	Shore A / 60
Resistencia a la Tracción a 23° C	65Kg/cm ²
Porcentaje de Elasticidad a 23°C	>500%
Porcentaje de Elasticidad a -25°C	Apto
Resistencia al movimiento de fatiga	0,8 Gr/m ² .hr
Resistencia al Transmisión de vapor de agua	>20Kg/cm ²
Adherencia al hormigón	
QUV Test de resistencia a la intemperie (4hr UV, a 60°C (UVB lámpara) & 4hr COND a 50°C)	Passed 2000h